

stand erst mit einem Anstrich versehen, welcher aus einer alkoholischen Lösung von Schellack und venetianischem Terpentin mit Zusatz von Kienruss besteht, hierauf die noch nassen, mit dem Anstrich versehenen Flächen mit fein gepulvertem Schellack bestreut und endlich diesen Schellackpulver-Ueberzug niederschmilzt, indem man die betreffenden Gegenstände in einen entsprechend erhitzten Raum bringt, oder mit glühenden Kolben oder dergl. über die mit Schellackpulver bestreuten Flächen streift.

---

B e r i c h t i g u n g :

Jahrg. XVII, No. 9, S. 249, Z. 14 v. u. lies: »Cossa« statt »Costa«.

---