

УДК 541.64:542.944

ГИДРОХЛОРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ СИНДИОТАКТИЧЕСКОГО 1,2-ПОЛИБУТАДИЕНА

© 2011 г. А. Б. Глазырин*, М. И. Абдуллин*, Р. Р. Муслухов**, В. А. Крайкин**

* Башкирский государственный университет
450014 Уфа, ул. Мингажева, 100

** Учреждение Российской академии наук
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН
450054 Уфа, пр. Октября, 71

Поступила в редакцию 07.04.2010 г.
Принята в печать 12.08.2010 г.

Гидрохлорированием синдиотактического 1,2-полибутадиена по двойным углерод-углеродным связям получены хлорсодержащие полимерные продукты со степенью функционализации до 70%. Введение в состав звеньев полидиена атомов хлора вызывает существенное изменение вязкости растворов полимера, текучести полимерного расплава, температуры стеклования и текучести, термостабильности полимера. Гидрохлорированные производные синдиотактического 1,2-полибутадиена проявляют хорошие адгезионные свойства по отношению к стали и могут использоваться в kleевых композициях.

Одним из важных направлений химии и технологии высокомолекулярных соединений является синтез новых полимерных продуктов путем химической модификации уже существующих полимеров. Подходящими для модификации являются полимеры, макроцепи которых содержат ненасыщенные связи $>\text{C}=\text{C}<$.

Синдиотактический 1,2-ПБ, содержащий реакционноспособные винильные связи, представляет собой удобный объект для химической модификации. Синдиотактическая конфигурация винильных звеньев создает возможность синтеза полимеров с регулярным расположением функциональных групп, что позволяет получать продукты с существенно измененными свойствами по сравнению с исходным ПБ.

Введение атомов хлора в состав полимерных звеньев обычно повышает химическую стойкость, улучшает физико-механические и адгезионные свойства продуктов [1–3]. Ранее на основе синдиотактического 1,2-ПБ были получены хлор- и бромсодержащие полимеры путем электрофильного присоединения галогенов по двойным $>\text{C}=\text{C}<$ связям полидиена в среде органического растворителя [4, 5]. Показана возможность их практического использования в составе kleевых и полимерных композиций [6, 7].

Что касается гидрохлорированных полидиенов, то в литературе описан синтез и свойства гидрохлорированных полимеров на основе полизопрена и 1,4-ПБ [1, 8]. Имеются сведения о гидрохлорировании олигомерного атактического

1,2-ПБ [9], тогда как гидрохлорированные производные синдиотактического аналога не описаны.

Цель данной работы – изучение модификации синдиотактического 1,2-ПБ путем присоединения HCl по ненасыщенным связям $>\text{C}=\text{C}<$ полидиена, получение полимерных продуктов с различной степенью функционализации и изучение свойств модифицированного полимера.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Использовали синдиотактический 1,2-ПБ (производства ОАО “Ефремовский завод СК”) со среднечисловой $M = 52.6 \times 10^3$, имевший следующие характеристики: индекс полидисперсности 2.22; содержание 1,2-звеньев – 85% (остальное – 1,4-звенья), степень синдиотактичности 53%, кристалличность 18%.

Микроструктуру модифицированного синдиотактического 1,2-ПБ анализировали методами спектроскопии ЯМР ^1H и ЯМР ^{13}C на приборе “Bruker AM-300”. ИК-спектры записывали на спектрометре “Specord 75-JR”.

Вязкость растворов полимеров (в хлороформе) измеряли с помощью вискозиметра Уббелоде при $25 \pm 0.1^\circ\text{C}$. Характеристическую вязкость $[\eta]$ находили по известной методике [10].

Температуру стеклования и текучести полимеров определяли на термомеханической установке при нагрузке 9 кг/мм² и скорости нагревания 3 град/мин. Данные о кристалличности полимеров получали методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ДРОН-4-07 [11]. По-

E-mail: glaab@mail.ru (Глазырин Андрей Борисович).

Таблица 1. Условия и результаты синтеза гидрохлорированных полимеров на основе синдиотактического 1,2-ПБ (20–25°C; расход HCl – 0.2 моль/ч на моль 1,2-ПБ; $[AlCl_3]$ = 5 мас. %)

Растворитель	[1,2-ПБ], мас. %	Время реакции, ч	w(Cl), мас. %	α , %	Выход полимера, %
Хлороформ*	5	24	6.8	17.3	90.3
	5	18	7.1	18.1	91.1
	5	24	9.2	23.5	94.6
	3	24	12.6	32.2	93.9
Дихлорэтан	3	24	16.0	40.8	92.5
	1	14	18.8	47.9	92.9
	1	18	25.9	66.3	95.1
	1	24	27.9	71.2	96.7

* Без катализатора.

казатель текучести расплава полимеров измеряли на приборе ИИРТ-АМ (ГОСТ 11645-73) при 140°C и нагрузке 49 Н (капилляр длиной 8 мм, диаметром 2.09 мм). ТГА образцов полимеров проводили в воздушной атмосфере на дериватографе Q-1000 фирмы "МОМ" (навеска полимера – 100 мг, скорость подъема температуры – 5 град/мин).

Массовую долю хлора $w(Cl)$ в полимерных образцах определяли сжиганием по Шёнигеру [12]. Степень функционализации полидиена α рассчитывали, исходя из содержания хлора в полимере, по методике, приведенной в работе [9]. Выход гидрохлорированного полимера определяли по формуле

$$B = m/m_p \times 100\%,$$

где m – масса полимера, полученного в результате синтеза; m_p – расчетное количество полимера, соответствующее найденному значению степени функционализации α .

Гидрохлорирование синдиотактического 1,2-ПБ проводили при температуре 20–25°C в хлороформе и дихлорэтане барботированием через раствор полимера предварительно осущененного газообразного хлористого водорода. После окончания синтеза реакционную массу продували азотом и обрабатывали водным раствором гидрокарбоната натрия; полимер из органической фазы выделяли этанолом и сушили под вакуумом.

Полученные гидрохлорированные 1,2-ПБ с содержанием хлора до 15% представляют собой эластичные продукты светло-желтого цвета, а полимеры с более высоким содержанием хлора – твердые продукты темно-желтого цвета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как следует из экспериментальных данных, присоединение хлористого водорода по двойным связям полидиена затруднено, и реакция проте-

кает с низкой скоростью: при гидрохлорировании синдиотактического 1,2-ПБ в среде хлороформа в течение 24 ч степень функционализации полимера составила ~17% (табл. 1). Следует отметить, что при хлорировании синдиотактического 1,2-ПБ, проводимом в аналогичных условиях в течение 4–5 ч, были синтезированы полимерные продукты со степенью функционализации до ~99% [4, 5]. Полученные результаты следует связать с более низкой, по сравнению с хлором, реакционной способностью хлороводорода в реакции электрофильного присоединения по двойной связи полидиена.

Использование в качестве катализатора трихлорида алюминия (5% от массы полимера) позволяет увеличить скорость реакции и степень функционализации полимера по сравнению со значением α , достигаемым за аналогичное время в отсутствие $AlCl_3$ (табл. 1). Наблюдаемый эффект обусловлен, по-видимому, увеличением реакционной способности HCl вследствие образования комплекса с $AlCl_3$.

Результаты экспериментов показали, что на реакцию гидрохлорирования оказывают существенное влияние полярность растворителя и концентрация полимера в растворе. Использование вместо хлороформа более полярного растворителя – дихлорэтана приводит к повышению скорости гидрохлорирования полидиена (рис. 1; табл. 1), что объясняется более высокой поляризацией связи H–Cl в среде дихлорэтана.

Установлено также, что при гидрохлорировании синдиотактического 1,2-ПБ в растворе в присутствии $AlCl_3$ проявляется "концентрационный эффект", характерный для некоторых реакций полимеров [8]. Так, снижение концентрации исходного полидиена в дихлорэтане с 3 до 1 мас. % приводит к увеличению скорости реакции гидрохлорирования, а также к повышению степени функционализации полимера до 66–71% (рис. 1;





Рис. 1. Кинетические кривые гидрохлорирования синдиотактического 1,2-ПБ в среде хлороформа (1) и дихлорэтана (2, 3) (20–25°C; $[AlCl_3] = 5$ мас. %). $[1,2\text{-ПБ}] = 3$ (1, 2) и 1 мас. % (3).

табл. 1). Наблюдаемый при катализитическом гидрохлорировании 1,2-ПБ “концентрационный эффект” обусловлен, скорее всего, образованием в растворах полидиена с концентрацией более 1 мас. % ассоциатов макромолекул, что затрудняет диффузию реагента — достаточно объемного комплекса $H^+[AlCl_4]^-$ к реакционноспособным связям полимера и снижает скорость реакции.

Синтезированы гидрохлорированные полимеры, содержащие 5–28 мас. % хлора (α до 71%) с достаточно высоким выходом 90–97% (табл. 1).

Присутствие атомов галогена в макромолекулах модифицированного 1,2-ПБ подтверждено данными ИК- и ЯМР-спектроскопии. В ИК-спектрах отмечены сигналы (1260, 1230 и 600–800 cm^{-1}), характерные для связей C—Cl гидрохлорированных звеньев. В спектрах ПМР появляются сигналы (3.4, 3.7, 4.1 и 4.2 м.д.) протонов при атомах углерода, связанных с атомом хлора. В спектрах ЯМР ^{13}C модифицированных полимеров имеются сигналы, соответствующие группе $-\text{CH}_2\text{Cl}$ (триплет 46.8 м.д.), и три дублетных сигнала (67.04, 63.80, 61.36 м.д.), соответствующих группам $>\text{CHCl}$.

Анализ спектров ЯМР ^{13}C показал, что в структуре модифицированного синдиотактического 1,2-ПБ содержатся фрагменты **а** и **б**, относящиеся к продуктам гидрохлорирования 1,2-звеньев, и фрагменты **в** и **г**, соответствующие продуктам гидрохлорирования 1,4-звеньев полидиена:



Содержание звеньев **а**–**г** в составе гидрохлорированного полимера со степенью функционализации 31.8% составляет 4.4, 15.4, 5.4 и 6.6 мол. % соответственно. Из полученных данных следует, что при катализитическом гидрохлорировании происходит присоединение хлороводорода по двойным связям как 1,4-, так и 1,2-звеньев полидиена. При гидрохлорировании 1,2-звеньев атом хлора присоединяется преимущественно к вторичному углеродному атому винильной группы (структуре **б**).

Изучено влияние степени гидрохлорирования синдиотактического 1,2-ПБ на некоторые свойства полимерных продуктов, такие как вязкость растворов и расплавов, температура стеклования и текучести, термостабильность.

Результаты экспериментов свидетельствуют, что растворы хлорсодержащих полимеров обладают заметно меньшей вязкостью, чем раствор исходного синдиотактического 1,2-ПБ (рис. 2). С увеличением степени гидрохлорирования значение характеристической вязкости полимеров закономерно снижается (рис. 2). Подобное изменение характеристической вязкости наблюдалось для хлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ [4–6] (рис. 2), а также для хлорированных ПЭ [1] и поливинилциклогексана [13].

Уменьшение характеристической вязкости при увеличении содержания хлора в полимере может быть обусловлено снижением ММ полимера, а также уменьшением размеров полимерного клубка, вызванного ухудшением термодинамического сродства модифицированного полимера к растворителю (хлороформу) и усилением внутримолекулярных взаимодействий.

Изучение реологических свойств расплавов гидрохлорированного синдиотактического 1,2-ПБ (140°C, нагрузка 49 Н) свидетельствует, что с увеличением степени функционализации полидиена происходит закономерное уменьшение значения ПТР полимера (рис. 3), т.е. в отличие от наблюдаемого уменьшения вязкости растворов модифицированного полимера вязкость распла-




Рис. 2. Зависимость характеристической вязкости $[\eta]$ растворов гидрохлорированных (1) и хлорированных (2) производных синдиотактического 1,2-ПБ от степени функционализации полимера α .




Рис. 3. Влияние степени функционализации полимера на ПТР гидрохлорированных (1) и хлорированных (2) производных синдиотактического 1,2-ПБ (140°C, 49 Н).

вов при гидрохлорировании, наоборот, увеличивается.

Снижение текучести расплава полимера при повышении степени гидрохлорирования обусловлено, по-видимому, увеличением энергии межмолекулярного взаимодействия, вследствие введения полярных атомов хлора в состав макромолекул синдиотактического 1,2-ПБ.

Следует отметить, что аналогичный характер изменения ПТР от степени функционализации полидиена наблюдался и для модифицированных полимеров, полученных хлорированием синдиотактического 1,2-ПБ [4–6] (рис. 3). При этом текучесть расплава гидрохлорированных производных выше, чем хлорированных полимеров с такой же степенью функционализации.

Одними из важных показателей полимерных материалов, характеризующих температурный интервал их переработки и эксплуатации, являются температура стеклования (T_c) и текучести (T_t). Установлено, что с увеличением степени гидрохлорирования синдиотактического 1,2-ПБ его температура стеклования повышается от -19°C для исходного полимера до $+15^{\circ}\text{C}$ для гидрохлорированного полидиена с содержанием хлора 25.9%. Одновременно наблюдается снижение T_t полимера от 85 до 48°C соответственно (табл. 2).

Повышение T_c с увеличением степени функционализации полимера следует связывать с увеличением жесткости полимерной цепи в результате введения атомов хлора в состав полидиена. Уменьшение T_t обусловлено, вероятно, снижением кристалличности и аморфизацией полиме-

ра в результате его гидрохлорирования. Это подтверждается результатами рентгеноструктурного анализа: в модифицированных полидиенах с содержанием хлора более 15 мас. % установлено отсутствие кристаллической фазы.

В целом снижение T_t и увеличение T_c при модификации синдиотактического 1,2-ПБ приводит к сужению температурного интервала высокоэластического состояния полимера от 104°C для исходного полидиена до 33°C для гидрохлорированного полимера с содержанием хлора 25.9%.

Отметим, что аналогичное изменение температур стеклования и текучести от степени функционализации наблюдалось и для других хлорсодержащих полимеров: хлорированного синдиотактического 1,2-ПБ [6], хлорированных ПЭ [8] и полибутилена-1 [2].

Методом термогравиметрии изучена термическая стабильность гидрохлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ. Установле-

Таблица 2. Зависимость температуры стеклования и текучести гидрохлорированного синдиотактического 1,2-ПБ от содержания хлора в полимере

$w(\text{Cl})$, мас. %	$T_c, ^{\circ}\text{C}$	$T_t, ^{\circ}\text{C}$
—	-19	85
6.3	-13	77
15.1	-2	56
20.3	5	44
25.9	15	48

Таблица 3. Термостабильность гидрохлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ

$w(\text{Cl})$, мас. %	α , %	$T_{\text{н.п.}}$, °C	$T_{\Delta \text{ТА}}^*$, °C
—	—	290	—
3.2	8.2	280	347
6.4	16.3	273	345
9.8	25.0	258	340
13.0	33.2	222	335
19.0	48.5	180	325
27.9	71.2	151	315
15.0**	26.4	210	330
25.4**	44.7	173	335

* Значение соответствует температуре максимума на кривой ДТА.

** Данные для хлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ.

но, что модифицированные полидиены обладают существенно меньшей термической устойчивостью, чем исходный полимер. С увеличением содержания хлора в полидиене от 3.2 до 27.9 мас. % температура начала его разложения ($T_{\text{н.п.}}$), являющаяся одной из характеристик термостабильности полимеров, снижается с 275 до 151°C (табл. 3).

Термическая деструкция модифицированных полимеров обусловлена, прежде всего, развитием процесса дегидрохлорирования макромолекул. Эlimинирование хлорводорода сопровождается значительным экзотермическим эффектом: на кривых ДТА гидрохлорированных 1,2-ПБ с различной степенью функционализации имеются четко выраженные пики в области температуры

310–350°C ($T_{\Delta \text{ТА}}$) (рис. 4; табл. 3), причем с увеличением степени функционализации происходит смещение указанных пиков в область более низкой температуры. Подобная картина – наличие характерных экзотермических пиков на кривых ДТА в интервале температуры 250–330°C – наблюдалась также для хлорированных и бромированных производных синдиотактического 1,2-ПБ [5, 6]. Такой эффект, возможно, связан с реакциями структурирования макромолекул, сопровождающими процесс дегидрогалоидирования полимера.

Заметим, что термостабильность гидрохлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ несколько выше, чем хлорированных полимеров с соответствующей степенью функционализации (табл. 3).

Известно [1, 7–9], что хлорсодержащие каучуки обладают хорошими адгезионными свойствами и применяются в качестве связующих в составе kleевых композиций и лакокрасочных материалов. Поэтому было изучено влияние гидрохлорированных производных синдиотактического 1,2-ПБ с содержанием хлора 10–28 мас. % на адгезионные свойства промышленной kleевой композиции, используемой при производстве липкой пленки ПВХ для изоляции трубопроводов.

В состав kleевой композиции, содержащей перхлорвиниловую смолу и смесь пластификаторов [14], дополнительно вводили гидрохлорированные 1,2-ПБ в количестве 5 мас. ч. (на 100 мас. ч. композиции). После нанесения kleевого состава на подложку из пластифицированной пленки ПВХ определяли величину адгезии (A) полученной липкой ленты к поверхности стали согласно работе [15].

Введение гидрохлорированных полимеров в kleевой состав приводит к заметному улучшению его адгезионных свойств, причем с повышением содержания хлора в полидиене наблюдается увеличение адгезии ленты ПВХ к металлу (табл. 4). Так, при использовании в kleевом составе гидрохлорированного полимера с содержанием хлора 28% значение адгезии составило 8.5 Н/см, т.е. в ~1.8 раза выше, чем для исходной немодифицированной kleевой композиции. Полученные результаты свидетельствуют о возможности практического использования полученных гидрохлорированных полидиенов в составе kleевых композиций.

Таким образом, экспериментально показана возможность получения гидрохлорированных полимерных продуктов на основе синдиотактического 1,2-ПБ со степенью функционализации до 70% путем введения HCl по двойным углерод-углеродным связям полимера. Выявлены условия синтеза, позволяющие получать полимерные продукты с содержанием хлора до 28 мас. %:




Рис. 4. Дериватограмма гидрохлорированного синдиотактического 1,2-ПБ. $w(\text{Cl}) = 13$ мас. %.

Таблица 4. Зависимость адгезии липкой пленки ПВХ к металлу от содержания хлора в гидрохлорированном 1,2-ПБ

Содержание полимера в kleевой композиции, мас. ч.	w(Cl), мас. %	A, Н/см
—	—	4.7
5	0	3.0
5	10.1	5.2
5	25.9	7.5
5	28.0	8.5

20–25°C, растворитель – дихлорэтан, концентрация полимера в растворе 1 мас. %, катализатор AlCl_3 .

Функционализация полидиена вызывает уменьшение вязкости растворов и текучести полимерного расплава, повышение температуры стеклования, снижение термостабильности полимера. Показана возможность регулирования свойств полимерного продукта при модификации путем проведения реакции гидрохлорирования до определенной степени конверсии полимера.

Гидрохлорированные производные синдиотактического 1,2-ПБ проявляют хорошие адгезионные свойства по отношению к стали и могут быть рекомендованы для практического использования в kleевых композициях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Донцов А.А., Лозовик Г.Я., Новицкая С.П. Хлорированные полимеры. М.: Химия, 1979.
2. Ронкин Г.М., Андриасян Ю.О. // Каучук и резина. 2002. № 6. С. 7.
3. Hooker Cindy, Vara Rajan // Rubber World. 2002. Т. 225. № 5. Р. 36.
4. Абдуллин М.И., Глазырин А.Б., Асфандияров Р.Н., Ахметова В.Р., Забористов В.Н. // Высокомолек. соед. Б. 2006. Т. 48. № 4. С. 723.
5. Абдуллин М.И., Глазырин А.Б., Асфандияров Р.Н., Ахметова В.Р. // Пласт. массы. 2006. № 11. С. 20.
6. Асфандияров Р.Н. Дис. ... канд. хим. наук. Уфа: Башкирский гос. ун-т, 2008.
7. Абдуллин М.И., Глазырин А.Б., Асфандияров Р.Н. Пат. 2334772 Россия. 2008.
8. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: КолосС, 2007.
9. Абдуллин М.И., Глазырин А.Б., Асфандияров Р.Н. // Высокомолек. соед. Б. 2009. Т. 51. № 8. С. 1567.
10. Рафиков С.Р., Будтов В.П., Монаков Ю.Б. Введение в физико-химию растворов полимеров. М.: Наука, 1978.
11. Липатов Ю.С., Шилов В.В., Гомза Ю.П., Кругляк Н.П. Рентгенографические методы изучения полимерных систем. К.: Наукова думка, 1982.
12. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. М.: Химия, 1975.
13. Ронкин Г.М., Кренцель Б.А., Клейнер В.И., Суворов Б.А., Орлова Л.Н., Вирин Л.И. // Пласт. массы. 1987. № 12. С. 19.
14. Локтионов Н.А., Дмитриев Ю.К., Расулов З.Г., Скоков Г.В., Федотова И.Н., Мазина Л.А. Пат. 2244729 Россия. 2005. ГОСТ Р 51164-98.
15. ГОСТ Р 51164-98.