

УДК 541.64:532.77:546.7

## ТЕРМОЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА: ВЛИЯНИЕ ГАЛОГЕНИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ<sup>1</sup>

© 2011 г. Н. И. Пакуро\*, Б. И. Нахманович\*, Д. В. Пергушов\*\*, Ф. Х. Чибирова\*

\*Федеральное государственное унитарное предприятие

Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова

105064 Москва, пер. Обуха, 3-1/12, стр. 6

\*\*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Химический факультет

119991 Москва, Ленинские горы

Поступила в редакцию 14.07.2010 г.

Принята в печать 23.08.2010 г.

Исследовано влияние галогенидов ряда переходных металлов на свойства водных растворов поливинилпирролидона. Показано, что введение  $ZnCl_2$  в растворы поливинилпирролидона вызывает фазовое разделение при повышении температуры. В присутствии галогенидов других переходных металлов ( $CdCl_2$ ,  $CuCl_2$ ) это явление не наблюдается. Однако добавление  $HCl$  и(или) галогенидов щелочных металлов в такие системы также приводит к фазовому разделению, а в системах с  $ZnCl_2$  при введении солей щелочных металлов температура помутнения раствора значительно понижается. Подобное прослеживается и в случае поливинилкапролактама. Таким образом, сделан вывод о том, что наблюдаемые явления связаны с образованием в растворах сложных анионов  $MtCl_4^{2-}$ , способствующих глобулизации полимерных цепей при участии молекул воды, окружающих полимерные цепи, и катионов солей переходных металлов, связанных в комплексы с группами  $C=O$  лактамовых колец полимеров.

В настоящее время интерес исследователей привлекают полимеры, теряющие растворимость при повышении температуры, т.е. имеющие нижнюю критическую температуру растворения. Типичными представителями, обладающими этим свойством, являются полизопропилакриламид, поливинилкапролактам (ПВКЛ), поливинилмитиловый эфир и диметиламиноэтилметакрилат [1–3]. Существует тонкий баланс между силами, способствующими и препятствующими фазовому разделению в водных растворах таких полимеров, которые в определенной степени являются амфильтальными. На этот баланс влияют ионная сила раствора, pH, температура и прочие факторы (детальные аспекты еще не достаточно ясны). Нет единого мнения и относительно движущей силы фазового разделения, в частности о том, превалирует ли энтропийная составляющая в уравнении Гиббса для этих процессов [3].

Поливинилпирролидон (ПВП), ближайший аналог ПВКЛ, не обладает термочувствительностью при атмосферном давлении до температуры

кипения воды [2], но приобретает это свойство в присутствии фенолов, некоторых органических кислот, ряда солей, таких как сульфаты, карбонаты, фосфаты щелочных металлов [4–6]. Введение галогенидов щелочных металлов не приводит к подобному эффекту.

Как известно, ПВП способен к образованию комплексов с целым рядом органических и неорганических соединений: фенол и другие ароматические соединения,  $I_2$ ,  $KI_3$ , органические кислоты, некоторые красители [2, 7, 8].

В ряде случаев комплексообразование является причиной появления термочувствительности у ПВП и снижения температуры фазового разделения  $T_{\phi,p}$  у ПВКЛ [2, 8, 9]. В работе [10] показано, что фазовое расслоение наблюдается в водных растворах ПВП в присутствии трихлоруксусной кислоты вследствие образования комплексов между звеньями полимера и недиссоцииированной частью кислоты. Уменьшение степени диссоциации трихлоруксусной кислоты при добавлении в раствор  $HCl$  приводит к снижению  $T_{\phi,p}$ . То же мы видим и в случае ПВКЛ.

Соли ряда переходных металлов, такие как галогениды ртути, цинка, кобальта, олова, также образуют комплексы с ПВП [2, 4]. Получены окрашенные комплексы состава  $MtCl_2(C_6H_9)NO$ ,

<sup>1</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 06-03-32505а, 06-03-08036).

E-mail: pakuro@cc.nifhi.ac.ru (Пакуро Наталия Иосифовна).




Рис. 1. Зависимость  $T_{\phi,p}$  растворов ПВП от концентрации  $ZnCl_2$  (1) и  $ZnSO_4$  (2) (а), а также растворов ПВП, содержащих  $ZnCl_2$  (0.539 М), от концентрации добавленных  $HCl$  (1),  $KCl$  (2) и  $HCl$  в присутствии  $KCl$  (0.65Н) (3) (б).

где  $Mt = Fe, Co, Ni, Cu, Zn$ , в сложных растворителях (смеси ацетона, спиртов и хлористого метиlena) [11]. Исследовано образование комплексов ряда галогенидов солей с ПВП в ДМФА [12]. В работе [13] методом ЯМР показано, что соли  $Cu^{2+}$  в водных растворах создают комплексные соединения с ПВП, в которых один ион меди приходится на два звена полимера. По данным работы [14] при реакции ПВП с солями  $Co^{2+}$  в спиртах также образуются комплексные соединения. После их растворения в воде характеристическая вязкость полимера оказывается ниже, чем чистого ПВП. При этом она тем меньше, чем больше содержание кобальта в растворе. Авторы предполагают, что это явление связано со сжатием клубка ПВП вследствие координации металлом нескольких донорных групп макромолекулы. Образование

комплексов ПВП с рядом галогенидов переходных металлов в разбавленных водных растворах было изучено методами УФ-спектроскопии и вискозиметрии [15]. Показано, что эффективность катионов в таком случае изменяется в ряду  $Hg^{2+} > Cd^{2+} > Co^{2+} > Zn^{2+}$ .

Представляло интерес исследовать влияние различных солей, создающих комплексы с лактамовыми кольцами ПВП и ПВКЛ, на термочувствительность полимеров в водной среде. В качестве объектов изучения были выбраны системы ПВП (ПВКЛ)-хлориды переходных металлов ( $Zn, Cd, Cu$ ), данные о которых отсутствуют в литературе.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПВП фирмы “Loba-Chemie” ( $M_w = 4.2 \times 10^4$ ) использовали без дополнительной очистки в виде водных растворов 0.8–1%.

ПВКЛ синтезировали путем радикальной полимеризации N-винилкапролактама в изопропаноле [16]. Полимер осаждали десятикратным избыtkом диэтилового эфира, отфильтровывали и сушили в вакууме при 90°C в течение трех дней. По данным вискозиметрии [17]  $M = 3 \times 10^4$ . В работе применяли 1%-ные водные растворы полученного полимера.

Растворы  $ZnCl_2$ , концентрацию которых определяли по методу Фольгарда [18], добавляли по каплям к растворам полимеров при постоянном перемешивании. Соли  $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ ,  $CdCl_2 \cdot 2.5H_2O$  и  $CuCl_2 \cdot 2H_2O$  квалификации ч. вводили в твердом виде. Если  $T_{\phi,p}$  была ниже комнатной температуры, смесь выдерживали в холодильнике до растворения полимера. Раствор помешали в термостат и нагревали со скоростью 1 град/мин. Значения  $T_{\phi,p}$  определяли визуально. Для контроля отдельные измерения этой величины проводили с помощью УФ-спектрометрии при  $\lambda = 500$  нм на приборе фирмы “Шимадзу” с термостатированной кюветой.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

### Влияние $ZnCl_2$ и $ZnSO_4$ на $T_{\phi,p}$ растворов ПВП

Исследовано влияние хлорида и сульфата цинка на  $T_{\phi,p}$  водных растворов ПВП. Показано, что добавление данных солей к растворам ПВП приводит к фазовому разделению при повышении температуры. Зависимость  $T_{\phi,p}$  от концентрации  $ZnCl_2$  и  $ZnSO_4$  показана на рис. 1а. При увеличении концентрации  $ZnCl_2$  от 0.55 до 0.8 моль/л (изменение ионной силы  $I = 1.62-2.43$ )  $T_{\phi,p}$  падает от 65 до 40°C. Добавление  $ZnSO_4$  приводит к аналогичным результатам, но при несколько больших концентрациях соли. Введение  $HCl$  в растворы

ПВП, содержащие  $ZnCl_2$ , вызывает значительное понижение  $T_{\phi,p}$  (рис. 1б, кривая 1). Добавление  $KCl$  также вызывает некоторое понижение  $T_{\phi,p}$ . Увеличение  $I$  от 1.62 до 3.89 за счет введения  $KCl$  приводит к снижению  $T_{\phi,p}$  от 66 до 46°C (рис. 1б, кривая 2). Однако при добавлении в указанную систему небольшого количества  $HCl$  наблюдается резкое понижение величины  $T_{\phi,p}$  (рис. 1б, кривая 3). Это явление, очевидно, не может быть связано исключительно с изменением ионной силы раствора.

Как известно, ПВП образует комплексы с катионами  $Zn^{2+}$  [2, 11]. Распределение зарядов в лактамовом кольце ПВП таково, что катионы могут взаимодействовать только с карбонильной группой кольца, несущей отрицательный заряд [12], это было подтверждено спектроскопическими методами [13].

Согласно работе [19], цепь полимера в комплексе с ионами может рассматриваться как статистический сополимер, в котором некоторые звенья несут заряд. В концентрированных растворах такие звенья могут служить точками связывания (ионные тройники) [20]. В растворе существуют также свободные ионы, которые экранируют электростатическое отталкивание ионов, связанных в комплекс с полимером, даже в отсутствие инертных солей.

В случае присутствия  $ZnCl_2$  или  $ZnSO_4$  в растворах ПВП возможно образование таких комплексов. Однако растворы  $ZnCl_2$  имеют кислую реакцию вследствие того, что часть атомов цинка находится в составе сложных анионов  $ZnCl_4^{2-}$  [21, 22]. Изучение спектров комбинационного рассеяния водных растворов  $ZnCl_2$  показало, что в (0.5–4.0) N растворах преобладают ионы  $ZnCl_4(H_2O)_2^{2-}$ . Присутствуют также в значительных концентрациях недиссоциированный  $ZnCl_2$ , а также ионы  $ZnCl^+$  и  $ZnCl_4(H_2O)_6^{2-}$  [23]. По-видимому, комплексные анионы  $ZnCl_4^{2-}$  играют существенную роль в процессе фазового разделения, являясь точками связывания звеньев полимера. На это указывает тот факт, что  $T_{\phi,p}$  существенно падает при добавлении в систему, содержащую  $ZnCl_2$ , солей щелочных металлов или  $HCl$ , что приводит к увеличению концентрации сложных анионов в растворе.

В работах [2, 24] методом ЯМР на ядрах  $^{127}I$ ,  $^{81}Br$ ,  $^{35}Cl$ ,  $^{41}K$ ,  $^{23}Na$  и  $^{14}N$  было показано, что спектры ядер  $^{41}K$  и  $^{23}Na$  не изменяются в присутствии ПВП, в то время как спектры ядер атомов, входящих в анионы, при этом существенно расширяются. Было найдено, что константы связывания

соответствующих ионов и звеньев полимера изменяются в ряду



Авторы делают вывод о том, что в связывании анионов с ПВП участвуют молекулы воды, которые благодаря возможности образования двух водородных связей выступают в качестве связующего звена между звеньями ПВП и анионами.

Известно, что  $T_{\phi,p}$  водных растворов ПВКЛ (аналог ПВП) в присутствии солей в большей степени зависит от химического строения аниона, чем катиона [2], хотя природа этого явления не получила достаточного теоретического объяснения. По-видимому, в случае добавления солей цинка к растворам ПВП переход клубок—глобула становится легче не столько вследствие комплексообразования  $Zn^{2+}$  с группой C=O лактамовых колец полимера, сколько за счет их взаимодействия со сложным анионом  $ZnCl_4^{2-}$  с участием донорных групп молекул воды, окружающих полимерные цепи:



Аналогичную роль может играть и двухвалентный анион при добавлении в систему  $ZnSO_4$ . Так как в растворе существуют свободные катионы, не исключено их участие в связывании полимерных цепей или отдельных звеньев полимерной цепи между собой:




Компьютерное моделирование притяжения одноименно заряженных полиэлектролитов также показывает, что многозарядные ионы играют ключевую роль в этом явлении [25].

#### *Влияние $CdCl_2$ на $T_{\phi,p}$ растворов ПВП и ПВКЛ*

Добавление  $CdCl_2$  не вызывает фазового разделения растворов ПВП. Однако при введении  $HCl$  в указанную систему наблюдается появление термочувствительности. На рис. 2а представлена зависимость  $T_{\phi,p}$  от концентрации  $CdCl_2$  при постоянном соотношении  $[HCl]$  :  $[CdCl_2]$ , равном двум. Как видно на рисунке, имеет место резкое падение  $T_{\phi,p}$  при увеличении концентрации добавленных веществ. При добавлении в указанный раствор дополнительного количества  $HCl$   $T_{\phi,p}$  полимера значительно понижается (рис. 2б).


Введение в раствор полимера помимо  $CdCl_2$  (0.47 моль/л) солей  $NaCl$  и  $KCl$  (2 моль/л) не приводит к фазовому разделению в отличие от аналогичных систем с  $ZnCl_2$ . Тем не менее при добавлении в эти системы малого количества  $HCl$  наблюдается разделение фаз. На рис. 2б (кривая 1) представлена зависимость  $T_{\phi,p}$  системы ПВП– $CdCl_2$ – $KCl$  от концентрации введенной  $HCl$ .



**Рис. 2.** Зависимость  $T_{\phi,p}$  Cd-содержащих растворов ПВП от концентрации  $\text{CdCl}_2$  в системе ПВП– $\text{CdCl}_2$ – $\text{HCl}$  при соотношении  $[\text{HCl}]:[\text{CdCl}_2]=2$  (а) и концентрации  $\text{HCl}$ , вводимой в системы ПВП– $\text{CdCl}_2$ – $\text{KCl}$  (1) и ПВП– $\text{CdCl}_2$  (2, 3) при  $[\text{CdCl}_2]=0.47$  (1, 3), 0.65 моль/л (2) и  $[\text{KCl}]=2.02$  моль/л (б).

На рисунке видно, что зависимость  $T_{\phi,p}$  от концентрации  $\text{HCl}$  в этом случае очень резкая. Таким образом,  $T_{\phi,p}$  падает от 84 до 16.5°C, хотя ионная сила раствора при этом меняется только на 3.7%; величина pH близка к единице. Интересно отметить, что введение  $\text{HNO}_3$  вместо  $\text{HCl}$  даже в значительно большем количестве не приводит к такому эффекту.

Подобным образом ведут себя и растворы ПВКЛ. Добавление в систему ПВКЛ– $\text{CdCl}_2$  галогенидов щелочных металлов лишь слабо уменьшает  $T_{\phi,p}$ . Однако введение в систему ПВКЛ– $\text{CdCl}_2$ – $\text{KCl}$  малого количества  $\text{HCl}$  приводит к ее резкому снижению (рис. 3). При этом следует отметить, что добавление в растворы ПВКЛ соля-



**Рис. 3.** Зависимость  $T_{\phi,p}$  раствора ПВКЛ, содержащего 0.40 моль/л  $\text{CdCl}_2$ , от концентрации вводимой  $\text{HCl}$ . На вставке показана зависимость  $T_{\phi,p}$  раствора ПВКЛ от концентрации  $\text{CdCl}_2$ .


ной кислоты в отсутствие солей повышает  $T_{\phi,p}$  [10].

Известно, что связи в молекулах галогенидов кадмия имеют более ковалентный характер, чем в соответствующих солях цинка. Но и в водных растворах галогенидов кадмия имеет место образование сложных анионов  $\text{CdCl}_3^-$  и  $\text{CdCl}_4^{2-}$ , особенно в присутствии избытка  $\text{Cl}^-$  [21, 22]. Так, по данным работы [26] в концентрированных водных растворах  $\text{CdCl}_2$  ( $I=4.5$ ), содержащих избыточные ионы  $\text{Cl}^-$  (4N), 50% кадмия находится в формах  $\text{CdCl}_3^-$  и  $\text{CdCl}_4^{2-}$ . В 2.5 М растворах  $\text{CdBr}_4$  обнаружены сложные анионы  $\text{CdBr}_4^{2-}$ .

По-видимому, в системе ПВП– $\text{CdCl}_2$ – $\text{HCl}$  часть катионов  $\text{Cd}^{2+}$  тоже присутствует в системе в виде сложных анионов  $\text{CdCl}_4^{2-}$ , что способствует уплотнению клубков полимера и тем самым облегчает разделение фаз при нагревании раствора. Тот факт, что фазовое разделение не наблюдается (если в указанной системе  $\text{HCl}$  заменить на  $\text{HNO}_3$ ) подтверждает роль сложного аниона  $\text{CdCl}_4^{2-}$  в описанных явлениях.

#### Влияние $\text{CuCl}_2$ на $T_{\phi,p}$ растворов ПВП и ПВКЛ

Как и в случае  $\text{CdCl}_2$ , добавление  $\text{CuCl}_2$  к раствору ПВП не приводит к фазовому расслоению. Введение в систему  $\text{HCl}$  изменяет цвет раствора от голубого к зеленому, но также не вызывает по-



**Рис. 4.** Зависимость  $T_{\phi,p}$  Cu-содержащих растворов ПВП от концентрации NaCl (1) и KCl (2), вводимых в систему ПВП–CuCl<sub>2</sub> (1.08 моль/л) (а), концентрации CuCl<sub>2</sub> в системе ПВП–CuCl<sub>2</sub>–NaCl при соотношении [NaCl] : [CuCl<sub>2</sub>] = 2.35 (б) и концентрации HCl, вводимой в систему ПВП–CuCl<sub>2</sub> (1.09 моль/л)–NaCl (2.48 моль/л) (в).


явления твердой фазы при нагревании раствора. Однако при добавлении галогенидов щелочных металлов вместо HCl такое расслоение происходит. На рис. 4а приведены зависимости  $T_{\phi,p}$  от концентрации NaCl и KCl при постоянной концентрации CuCl<sub>2</sub> (1 моль/л). Видно, что фазовое разделение имеет место в диапазоне изменения концентрации солей 2.5–4.0 моль/л. На рис. 4б показана зависимость  $T_{\phi,p}$  от концентрации CuCl<sub>2</sub> в присутствии NaCl при постоянном соотношении Na : Cu. Видно, что  $T_{\phi,p}$  падает при увеличении концентрации солей. При этом добавление в указанную систему небольшого количества HCl еще снижает  $T_{\phi,p}$  (рис. 4в).

Из литературных данных известно, что соли меди, как и соли других переходных металлов, образуют в присутствии избытка Cl<sup>-</sup> анионы  $\text{MeCl}_4^{2-}$  [21, 22]. Скорее всего, разделение фаз в растворах ПВП, содержащих CuCl<sub>2</sub>, соли щелочных металлов и HCl, связано с присутствием в системе таких анионов. Известно также, что в отсутствие галогенидов щелочных металлов изменение цвета раствора от голубого к зеленому при добавлении HCl связано с изменением степени гидратации катиона двухвалентной меди. Голубой раствор содержит катионы  $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ , а зеленый  $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$  [21], т.е. при этом не происходит образования сложного аниона CuCl<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Отсутствие в этом случае разделения фаз в растворе ПВП подтверждает сделанное предположение о роли комплексного аниона в данных процессах.

В случае ПВКЛ добавление CuCl<sub>2</sub> к растворам полимера слабо снижает их  $T_{\phi,p}$ , но введение в систему NaCl приводит к более резкому падению  $T_{\phi,p}$  (рис. 5). Таким образом, и для ПВКЛ сниже-

ние  $T_{\phi,p}$  связано с появлением в растворе двухвалентного комплексного аниона.

Показано, что введение ZnCl<sub>2</sub> в водные растворы ПВП приводит к фазовому разделению при повышении температуры. Добавление в систему HCl и(или) галогенидов щелочных металлов снижает температуру помутнения раствора. Введение в растворы поливинилпирролидона CdCl<sub>2</sub> или CuCl<sub>2</sub> не дает такого эффекта, однако в присутствии HCl и(или) KCl (NaCl) также видно разделение фаз. Аналогичные явления наблюдаются и



**Рис. 5.** Зависимость  $T_{\phi,p}$  раствора ПВКЛ, содержащего 1.36 моль/л CuCl<sub>2</sub>, от концентрации добавляемого NaCl. На вставке показана зависимость  $T_{\phi,p}$  раствора ПВКЛ от концентрации CuCl<sub>2</sub>.

в растворах ПВКЛ. Найдены зависимости температуры помутнения растворов ПВП и ПВКЛ от концентрации солей и HCl.

В водных растворах ПВП образуются сложные системы, включающие анионы  $\text{MeCl}_4^{2-}$ , комплексы катионов переходных металлов с ПВП, а также свободные ионы, экранирующие электростатическое взаимодействие между такими цепями. Сделан вывод о том, что образующиеся комплексные анионы способствуют сжатию клубков исследованных полимеров и их последующей глобулизации при повышении температуры.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dimitrov I., Trzebika B., Müller A.H.E., Dworac A., Tsvetanov C.B. // Prog. Polym. Sci. 2007. V. 32. P. 1205.
2. Кирш Ю.Э. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды. М.: Наука, 1998.
3. Aseyev V.O., Tenhu H., Winnik F.M. // Adv. Polym. Sci. 2006. V. 196. P. 1.
4. Бектуров Е.А., Хамзамулина Р.Э., Бакауова З.Х., Кудайбергенов С.Е., Джумадилов Т.К., Чердабаев А.Ш., Асаубеков М.А. Молекулярные комплексы полимеров. Алма-Ата.: Наука КазССР, 1988.
5. Sekikava H., Hori R., Arita T., Ito K., Nakano M. // Chem. Pharm. Bull. 1978. V. 26. № 8. P. 2489.
6. Нахманович Б.И., Пакуро Н.И., Ахметьевева Е.И., Литвиненко Г.И., Арест-Якубович А.А. // Высокомолек. соед. Б. 2007. Т. 49. № 5. С. 941.
7. Molyneux P., Frank H.P. // J. Am. Chem. Soc. 1961. V. 83. P. 3169, 3175.
8. Molyneux P. Water-Soluble Synthetic Polymers: Properties and Behavior. Boca Raton: CRC Press, 1984. V. 2.
9. Okhapidkin I.M., Nazimova I.R., Makhaeva E.E., Khokhlov F.R. // Macromolecules. 2003. V. 36. № 21. P. 8130.
10. Pakuro N.I., Yakimansky A., Chibirova F.Kh., Arrest-Yakubovich A.A. // Polymer. 2009. V. 50. № 1. P. 148.
11. Biedermann H.-G., Graf W. // Zeitschrift fur Naturforschung, Teil B. 1974. B. 29. S. 65.
12. Hao C., Zhao Y., Zhou Y., Zhou L., Xu Y., Wang D., Xu D. // J. Polym. Sci., Polym. Phys. 2007. V. 45. № 13. P. 1589.
13. Bekturov E.A., Kudaibergenov S.E., Kanapyanova G.S., Kurmanbaeva A.A. // Polym. Commun. 1984. V. 25. № 7. P. 220.
14. Касымов А.С., Уринов Э.У., Ли В.А., Аширов Н.Р., Рашидовна С.Ш. // Узб. хим. журн. 1982. № 6. С. 26.
15. Güner A., Sevil A.U., Güven O. // J. Appl. Polym. Sci. B. 1998. V. 68. № 6. P. 891.
16. Yanul N.A., Kirsh Yu.E., Verbrugge S., Goesals E.J., Du Prez F.E. // Macromol. Chem. Phys. 2001. V. 202. № 9. P. 1700.
17. Eisele M., Burchard W. // Makromol. Chem. 1990. V. 191. № 1. P. 169.
18. Cristen H.R., Vögtle F. Organische Chemie-Von den Grundlagen zur Forschung (Organic Chemistry – From Fundamentals to Research). Frankfurt: Otto Salle Verlag, 1988. V. 1.
19. Leibler L., Pezon E., Pincus R.A. // Polymer. 1988. V. 29. № 6. P. 1105.
20. Зезин А.Б. Химическая энциклопедия. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. Т. 4.
21. Hollemann A.F., Wiberg N. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1985.
22. Colton R., Canterbury J.H. Halides of the First Row Transition Metals. London.: Wiley, 1969. Ch. 7.
23. Irish D.E., McCarroll B., Young T.F. // J. Chem. Phys. 1963. V. 39. № 12. P. 3436.
24. Кирш Ю.Э., Якимов С.А., Сибельдина Л.А., Карапутадзе Т.М. // Журн. физ. химии. 1988. Т. 62. № 2. С. 347.
25. Гуськова О.А., Павлов А.С., Халатур П.Г. // Высокомолек. соед. А. 2007. Т. 49. № 5. С. 905.
26. Ackerman J.J.H., Orr T.V., Bartuska V.J., Maciel G.E. // J. Am. Chem. Soc. 1979. V. 101. P. 341.