

## Neue Peroxydasemodelle mit Thallium(III)-oxyd als Träger

Von

Alfons Krause und Maria Blawacka\*

Aus dem Institut für Anorganische Chemie der Universität Poznań (Polen)

(Eingegangen am 2. April 1962)

Thallium(III)-oxyd ist schon an sich ein guter peroxydatischer Katalysator, der eine sehr deutliche Benzidinblaureaktion gibt sowie die Entfärbung von Indigocarmin wirksam fördert. Verwendet man  $Tl_2O_3$  als Träger, so lassen sich mit Spurenmengen aufgetragener Promotorionen ( $Co^{++}$ ,  $Mn^{++}$ ,  $Ag^+$ ) noch aktivere Peroxydasemodelle gewinnen. In diesem Zusammenhang wurden auch hemmende und indifferente Ionen aufgefunden.

Die neuen anorganischen Fermente, unter welchen sich ausgezeichnete Katalase-, Peroxydase- sowie Oxydase- und Hydrolasemodelle befinden, sind nach ähnlichen Prinzipien konstruiert wie die natürlichen Enzyme<sup>1</sup>. Sie bestehen aus einem Träger, der am besten eine kolloide Substanz sein sollte, und dem auf dem Träger aufgetragenen Promotorion, das die Funktion einer prosthetischen Gruppe ausübt. Diese Träger/Ionen-Mehrstoffkatalysatoren, unter deren Vertretern sogar anorganische Superfermente aufgefunden wurden<sup>2</sup>, übertreffen in ihrer Wirkung bei weitem die seinerzeit berühmten *Bredigschen* Einstoff-Fermente<sup>3</sup> und nicht zuletzt auch gewisse natürliche Enzyme von diesem Typus. Nach diesen Gesichtspunkten wurden in den letzten zwei Jahrzehnten im hiesigen Institut die verschiedenartigsten anorganischen und organischen Substanzen in ihrer Eigenschaft als Träger geprüft, um die für den Aufbau der Fermentmodelle am meisten geeigneten kennen zu lernen<sup>1, 2</sup>. In

\* Vgl. *M. Blawacka*, Dissertat. Poznań 1962.

<sup>1</sup> Vgl. *A. Krause* in *G. M. Schwabs* Handbuch Katalyse, III, Biokatalyse, Wien 1941; *Bull. Soc. amis Sci. de Poznań* **13**, 155 (1956).

<sup>2</sup> *A. Krause*, *Roczniki chem. (Ann. Soc. chim. Polonorum)* **26**, 3 (1952); *Naturwissensch.* **48**, 693 (1961).

<sup>3</sup> *G. Bredig*, *Anorganische Fermente*, Leipzig 1901.

diesem Zusammenhang richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf die amphoteren Metallhydroxyde und -oxyde, die sich, auch wenn sie an sich katalytisch indifferent sein sollten, für den vorliegenden Zweck als besonders geeignet erwiesen. Eine unserer letzten Untersuchungen betrifft neue Peroxydasemodelle mit Thallium(III)-oxyd als Träger, worüber im folgenden berichtet wird.

### Beschreibung der Versuche

Das für die vorliegenden Versuche benötigte Thallium(III)-oxyd erhielten wir aus Thallium(I)-nitratlösung, die mit überschüssiger  $\text{NH}_3$ - und überschüssiger  $\text{H}_2\text{O}_2$ -Lösung (25proz.) versetzt wurde. Der tiefbraune, sorgfältig ausgewaschene und bei Raumtemp. an der Luft getrocknete Niederschlag enthielt 1,5%  $\text{H}_2\text{O}$ . Nach röntgenographischem und spektralanalytischem Befund hatte das Präparat einen hohen Reinheitsgrad. Nach dem Zerpulvern und Durchsieben durch Nylongaze (Porendurchmesser 0,12 mm) wurde es in einer Menge von je 3 mg für jeden Einzelversuch verwendet, wobei als Substrat eine  $\text{H}_2\text{O}_2$ -haltige Indigocarminlösung diente. Zunächst ist das  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  mit 1 ccm einer entsprechenden Salzlösung, beispielsweise  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ - oder  $\text{CoSO}_4$ -Lösung einer bestimmten Konzentration ( $\leq 1$  mg  $\text{Co}^{++}$ ) zu befeuchten und nach Ablauf von 12 Min. mit 50 ccm  $\text{H}_2\text{O}_2$  (0,6proz.) und weiter mit 10 ccm Indigocarminlösung (= 3,3 mg Farbstoff) bei  $37^\circ$  zu versetzen, wonach man das einmal gründlich umgeschwenkte Reaktionsgemisch im Thermostaten ( $37^\circ$ ) bis zum Abschluß der Messungen ruhig stehen läßt. Die Geschwindigkeit der peroxydatischen Indigocarmin-Entfärbung wurde spektrophotometrisch durch Ermittlung der Extinktionswerte bei einer Wellenlänge von 610  $\text{m}\mu$  (Spektrophotometer Coleman jun.) verfolgt. In gewissen Fällen wurde auch die für die vollständige Entfärbung erforderliche Zeit in Gegenwart verschiedener Katalysatoren bestimmt und mit der Blindprobe verglichen.

### Ergebnisse

· Bevor wir auf die  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ /Ionen-Katalysatoren eingehen, sei kurz darauf hingewiesen, daß das Thallium(III)-oxyd schon von sich aus ein guter peroxydatischer Katalysator ist, der beispielsweise eine schöne Benzidinblaureaktion gibt. Diese ist nach einer bereits früher angegebenen Vorschrift<sup>4</sup> auf einem in horizontaler Lage befindlichen Rundfilter bester Qualität derart auszuführen, daß man das mit Benzidin vermischte  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  in Gestalt eines dicken Breitropfens auf dem Filter aufträgt. Nach Versetzen mit 1—2 Tropfen 0,01 n—0,1 n- $\text{CH}_3\text{COOH}$  und 1—2 Tropfen  $\text{H}_2\text{O}_2$ -Lösung (0,6proz.) entsteht um den dunklen Breitropfen kreisförmig die Blaufärbung, die im Laufe der Zeit sich zusehends verbreitert.

Gegenüber einer Indigocarmin/ $\text{H}_2\text{O}_2$ -Lösung ist Thallium(III)-oxyd ebenfalls ein wirksamer Katalysator, der die Entfärbungsreaktion wesentlich beschleunigt<sup>5</sup>, worüber Tab. 1 Auskunft gibt.

<sup>4</sup> A. Krause, Roczniki chem. **24**, 77 (1950).

<sup>5</sup> Vgl. A. Krause und M. Blawacka, Naturwissensch. **49**, 104 (1962).

Tabelle 1. Peroxydatische Indigocarminentfärbung durch  $Tl_2O_3$  und  $Co^{++}$ -Ionen bei  $37^\circ$

| $Tl_2O_3$ in mg         | 10 | 4   | 3   | 3<br>+ 1 mg $Co^{++}$ | 0<br>+ 1 mg $Co^{++}$ | Blind-<br>probe |
|-------------------------|----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Entfärbungszeit in Min. | 25 | 360 | 510 | 270                   | 520                   | 540             |

Die betreffenden Ergebnisse weisen darauf hin, daß erst bei 3 mg  $Tl_2O_3$  dessen katalytische Eigenschaften beinahe erlöschen. Diese Tatsache veranlaßte uns, gerade diese Menge als  $Tl_2O_3$ -Trägermenge für den Aufbau von  $Tl_2O_3$ /Ionen-Katalysatoren zu wählen, um so die Auswirkungen der aufgetragenen Ionen mit aller Deutlichkeit erkennen zu können. Es zeigte sich, daß zu den aktivsten Promotorionen  $Co^{++}$ ,  $Mn^{++}$  und  $Ag^+$  gehören, die, obschon sie allein praktisch indifferent sind, mit dem  $Tl_2O_3$ -Träger superadditiv wirken. Auch  $[Fe(CN)_6]^{3-}$  verhält sich ähnlich, wiewohl es in dieser Hinsicht hinter den zuvor genannten Ionen zurückbleibt. Dagegen hatte  $[Fe(CN)_6]^{4-}$ , das selbst schon durch seine Eigenwirkung hervor- trat, keinen aktivierenden Einfluß auf den Träger. Am eindruckvollsten ist dessen Aktivierung durch Kobaltionen, die bis zu  $10^{-5}$  g  $Co^{++}$  herab in einer Verdünnung von 1:6 Millionen noch deutlich zu erkennen ist (Tab. 2). Man vergleiche hierzu auch die Ergebnisse in Tab. 1.

Tabelle 2. Peroxydatische Indigocarmin-Entfärbung bei  $37^\circ$  an 0,003 g  $Tl_2O_3$ -Träger (Tr) +  $Co^{++}$ -Ionen. Angegeben sind die Extinktionswerte

| Zeit<br>in Min. | Blindprobe | Tr   | Tr + $10^{-3}$ g<br>$Co^{++}$ | Tr + $10^{-4}$ g<br>$Co^{++}$ | Tr + $10^{-5}$ g<br>$Co^{++}$ | Tr + $10^{-6}$ g<br>$Co^{++}$ | $10^{-3}$ g $Co^{++}$<br>ohne Tr |
|-----------------|------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 0               | 1,01       | 0,99 | 0,99                          | 0,99                          | 0,99                          | 0,99                          | 0,99                             |
| 60              | 0,91       | 0,74 | 0,37                          | 0,42                          | 0,62                          | 0,72                          | 0,90                             |
| 120             | 0,84       | 0,42 | 0,20                          | 0,29                          | 0,38                          | 0,41                          | 0,83                             |
| 180             | 0,76       | 0,25 | 0,11                          | 0,18                          | 0,20                          | 0,24                          | 0,75                             |

Tab. 3 enthält Angaben über die Aktivierung des  $Tl_2O_3$ -Trägers durch  $Mn^{++}$ ,  $Ag^+$  und  $[Fe(CN)_6]^{3-}$ -Ionen, die sich ebenfalls deutlich abzeichnet.

Tabelle 3. Peroxydatische Indigocarminentfärbung bei  $37^\circ$  an 0,003 g  $Tl_2O_3$ -Träger (Tr) + je 1 mg  $Ag^+$ - oder  $Mn^{++}$ - oder  $[Fe(CN)_6]^{3-}$ -Ionen. Weiteres wie in Tab. 2

| Zeit<br>in Min. | Blindprobe | Tr   | Tr + $Ag^+$ | $Ag^+$ ohne<br>Tr | Tr + $Mn^{++}$ | $Mn^{++}$<br>ohne Tr | Tr +<br>$[Fe(CN)_6]^{3-}$ | $[Fe(CN)_6]^{3-}$<br>ohne Tr |
|-----------------|------------|------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0               | 1,00       | 0,99 | 0,97        | 0,98              | 0,99           | 0,98                 | 1,01                      | 1,01                         |
| 60              | 0,93       | 0,72 | 0,20        | 0,92              | 0,16           | 0,93                 | 0,62                      | 0,73                         |
| 120             | 0,87       | 0,41 | 0,18        | 0,86              | 0,13           | 0,85                 | 0,36                      | 0,43                         |
| 180             | 0,79       | 0,24 | 0,17        | 0,81              | 0,10           | 0,78                 | 0,18                      | 0,25                         |

Interessant ist das Verhalten des  $Zn^{++}$ -Ions, das trotz seiner Indifferenz im System Indigocarmin/ $H_2O_2$  durch seine hemmende Wirkung gegen-

über dem  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ -Träger auffällt, die bei  $10^{-3}$  g  $\text{Zn}^{++}$  zwar sehr deutlich hervortritt, bei  $10^{-4}$  g  $\text{Zn}^{++}$  aber schon vollständig erlischt (Tab. 4).

Ein ausgesprochener Hemmkörper ist das  $\text{La}^{3+}$ -Ion, das auch nach Aufbringung auf dem  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ -Träger und selbst im Beisein des stark aktiven  $\text{Co}^{++}$  diese Eigenschaft beibehält. Man vergleiche hierzu die Tab. 4.


Tabelle 4. Peroxydatische Indigocarminentfärbung bei  $37^\circ$  an 0,003 g  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ -Träger (Tr) +  $\text{Zn}^{++}$ - oder  $\text{La}^{3+}$ -Ionen. Weiteres wie in Tab. 2 und 3

| Zeit<br>in Min. | Tr   | Tr + 1 mg<br>$\text{Zn}^{++}$ | Tr + 0,1 mg<br>$\text{Zn}^{++}$ | 1 mg $\text{Zn}^{++}$<br>ohne Tr | Tr + 1 mg<br>$\text{La}^{3+}$ | Tr + 1 mg $\text{La}^3$<br>+ 0,01 mg $\text{Co}^{++}$ | 1 mg $\text{La}^{3+}$<br>ohne Tr |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 0               | 0,99 | 0,97                          | 0,96                            | 0,97                             | 0,97                          | 0,98  | 0,98                             |
| 60              | 0,72 | 0,86                          | 0,71                            | 0,92                             | 0,91                          | 0,90  | 0,95                             |
| 120             | 0,41 | 0,64                          | 0,46                            | 0,87                             | 0,89                          | 0,88  | 0,92                             |
| 180             | 0,24 | 0,51                          | 0,25                            | 0,78                             | 0,86                          | 0,85  | 0,90                             |

Dagegen waren — im Gegensatz zu  $\text{Co}^{++}$  — die  $\text{Ni}^{++}$ - sowie auch  $\text{Cd}^{++}$ -Ionen mit und ohne Träger völlig indifferent. Die in diesem Abschnitt aufgezählten Ionen wurden als wäßrige Lösungen von  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{MnSO}_4$ ,  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$  bzw.  $\text{CoSO}_4$ ,  $\text{NiSO}_4$ ,  $\text{CdSO}_4$ ,  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  und  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  verwendet.

Abschließend ist noch zu bemerken, daß weder  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  noch die aktiven  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ /Ionen-Katalysatoren die peroxydatische Oxydation der Ameisensäure katalysieren. Die Wirkungsweise des  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  in seiner Eigenschaft als Peroxydasemodell ist daher recht spezifisch, was bei anderen anorganischen Fermenten dieser Art nicht immer zutrifft. Genannt sei in diesem Zusammenhang als Beispiel das röntgenamorphe Eisen(III)-hydroxyd, das sämtliche zuvor beschriebenen Peroxydasereaktionen hervorruft<sup>6</sup>.


Um den Mechanismus der peroxydatischen Indigocarminentfärbung an den  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ -Katalysatoren zu entwickeln, geht man am besten von der Voraussetzung aus, daß die aktiven Zentren der  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ -Oberfläche aus  $\text{R}=\text{Tl}$ -Donatorradikalen (Do) und  $\text{R}=\text{Tl}-\text{O}$ -Akzeptorradikalen (Ak) bestehen<sup>7</sup>, an denen die Reaktion als Akzeptor- oder Donator-katalyse ausgelöst wird:



<sup>6</sup> A. Krause und M. Gawrychowa, Ber. dtsch. chem. Ges. **70**, 439 (1937); Roczniki chem. **19**, 365 (1939).

<sup>7</sup> Vgl. A. Krause, Z. physik. Chem. [N. F.] **30**, 233 (1961).

Die noch wirksameren  $\text{Tl}_2\text{O}_3$ /Ionen-Katalysatoren, beispielsweise  $\text{Tl}_2\text{O}_3/\text{Co}^{++}$ , verdanken ihre erhöhte Aktivität möglicherweise dem Umstand, daß durch den Einbau von  $\text{Co}^{++}$  bzw. von  $\text{CoSO}_4$  zwischen den Radikalpaaren des  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  dessen Fehlordnungszustand verändert wird. Da hierbei eine „unfertige“ Komplexverbindung mit Donatorradikalen und quasifreien Elektronen entsteht, so erwirbt der  $\text{Tl}_2\text{O}_3/\text{Co}^{++}$ -Katalysator offenbar n-Halbleitereigenschaften<sup>8</sup>, wodurch dessen Aktivität erheblich zunimmt:



An den K—Co-Donatorradikalen (K = Komplex) wird anschließend die peroxydatische Reaktion in Gestalt einer Reaktionskette ausgelöst. Man vergleiche hierzu die oben angegebenen Gleichungen.

Die die peroxydatische Reaktion hemmenden Ionen, wie z. B.  $\text{Zn}^{++}$ , dürften die Radikale des  $\text{Tl}_2\text{O}_3$  blockieren, ohne die erwähnte „unfertige“ und aktive Komplexverbindung bilden zu können. Die sogen. indifferenten Ionen schließlich, wie  $\text{Ni}^{++}$  oder  $\text{Cd}^{++}$ , werden an der Oxydoberfläche wohl adsorbiert, ohne die Oxydradikale speziell zu beeinflussen.

<sup>8</sup> Vgl. A. Krause und J. Stawek, Z. anorg. allg. Chem. **305**, 138 (1960).